




数显橡胶测厚规

数据
传输

单位: mm



2263-6B



- 符合HG/T橡胶厚度计国家化工行业标准
- 用于测量硫化橡胶和塑料制品的厚度
- 按键功能: 开/关, 置零, 设置初始值, 测量方向转换, 公/英制转换, 相对/绝对测量转换
- 重启后仍保留预先设置的初始值
- CR2032电池, 自动关机(关机时间可调)
- 数据传输
- 可选附件: 数据传输线(型号7315-50M, 7302-50M), 压足, 配重块

型号	测量范围	分辨率	精度	压足直径	压力
2263-6A	0-10mm/0-0.4"	0.01mm/0.0005"	20μm	6mm	22kPa±5kPa
2263-6B	0-10mm/0-0.4"	0.001mm/0.00005"	5μm	6mm	22kPa±5kPa

压足与配重块(选配)

压足直径	压足型号	压力				
		10kPa±2kPa	22kPa±5kPa	20kPa±3kPa	70kPa±5kPa	1.6kPa±0.1kPa
		配重块型号	配重块型号	配重块型号	配重块型号	配重块型号
4mm	2878-P4	—	2878-W4B	—	—	—
5mm	2878-P5	2878-W5A	2878-W5B	2878-W5C	2878-W5D	—
6mm	2878-P6	2878-W6A	2878-W6B	—	—	—
8mm	2878-P8	2878-W8A	2878-W8B	—	—	—
10mm	2878-P10	2878-W10A	2878-W10B	2878-W10C	—	—
25mm	2878-P25	—	—	—	—	2878-W25E
1x4mm (长方形)	2878-P14	—	—	—	2878-W14D	—