



复制胶泥 (腻子型)
型号 ISQ-PUT



- 由高分子材料基质和催化剂组成, 按1:1比例手动捏匀混合后可迅速固化, 能精确复制被测表面细节, 如尺寸、形状、纹路等
- 固化过程持续时间大约为5分钟, 不会出现收缩现象
- 固化后, 具有形状记忆特性, 扭曲后可恢复
- 不粘滞, 无残留, 适用于金属、塑料、木材等表面
- 尺寸稳定性好, 可长时间保存
- 耐腐蚀, 抗变形, 无毒, 无污染



量勺 (标配)



除油剂 (复制前清洁工件)
ISQ-PUT-DG (选配)

技术参数

初始形态	腻子
固化后形态	半柔
固化后硬度	58HA
调和时间	≤30s
固化时间	5分钟
复制精度*	尺寸: 0.01mm, 非接触式测量
可切割性	是
存储温度	5°C~25°C
规格	2×250mL/罐

* 工件表面的杂质以及取出印模时的损伤会影响复制精度

标准配置

胶泥	2罐
量勺	2个

可选附件

除油剂	ISQ-PUT-DG
-----	------------

■ 复制外部简单形状测量

第1步: 1:1混合后填充, 压匀 第2步: 固化后取出测量

