


金相抛光织物

- 用于金相制样时的粗抛和精抛, 精抛后光洁度可达 $\Delta 8$ - $\Delta 12$
- 适用国内外各种型号、规格的金相抛光机, 尤其适用于手动、半自动、全自动金相研磨抛光机



型号	材质	说明	规格	包装(片/盒)
MLP-CT1	丝绒	1. 长绒化纤材质, 选用7μm-2.5μm金刚石, 氧化物磨料 2. 用于钢铁材料常用的抛光	Ø200mm(带背胶)	15片
MLP-CT2			Ø250mm(带背胶)	15片
MLP-CT3			Ø300mm(带背胶)	15片
MLP-CT4			Ø250mm(无背胶)	15片
MLP-CT5			Ø300mm(无背胶)	15片
MLP-CT6	丝绒	1. 长绒真丝材质, 选用3.5μm~0.5μm金刚石磨料, 也可与1μm~0.05μm氧化物抛光液配合使用 2. 用于钢铁、硬金属、金属合金、金属类金相切片或高精密材料抛光	Ø200mm(带背胶)	15片
MLP-CT7			Ø250mm(带背胶)	15片
MLP-CT8			Ø300mm(带背胶)	15片
MLP-CT9			Ø250mm(无背胶)	15片
MLP-CT10			Ø300mm(无背胶)	15片
MLP-CT11	平绒	1. 短绒材质, 选用10μm~5μm金刚石, 氧化物磨料 2. 用于钢铁材料抛光或电子电路板、铜、铝、镁等材料抛光	Ø200mm(带背胶)	15片
MLP-CT12			Ø250mm(带背胶)	15片
MLP-CT13			Ø300mm(带背胶)	15片
MLP-CT14			Ø250mm(无背胶)	15片
MLP-CT15			Ø300mm(无背胶)	15片
MLP-CT16	植绒	1. 短绒材质, 选用7μm~2.5μm金刚石, 氧化物磨料 2. 用于钢铁、金属合金、非金属、聚合物、陶瓷、电子元件、热处理表面、金属类金相切片等材料抛光	Ø200mm(带背胶)	15片
MLP-CT17			Ø250mm(带背胶)	15片
MLP-CT18			Ø300mm(带背胶)	15片
MLP-CT19			Ø250mm(无背胶)	15片
MLP-CT20			Ø300mm(无背胶)	15片
MLP-CT21	丝绸	1. 真丝材质, 选用1μm~0.05μm金刚石, 氧化物磨料 2. 用于黑色金属、有色金属、镀层、塑料、聚合物、软材料和中等硬度材料的精密镜面抛光	Ø200mm(带背胶)	15片
MLP-CT22			Ø250mm(带背胶)	15片
MLP-CT23			Ø300mm(带背胶)	15片
MLP-CT24			Ø250mm(无背胶)	15片
MLP-CT25			Ø300mm(无背胶)	15片
MLP-CT26	呢绒	1. 毛料材质, 选用5μm~3μm金刚石, 氧化物磨料 2. 用于软质材料, 如铝、镁、铜等材料精抛光或钢铁材料抛光	Ø200mm(带背胶)	15片
MLP-CT27			Ø250mm(带背胶)	15片
MLP-CT28			Ø300mm(带背胶)	15片
MLP-CT29			Ø250mm(无背胶)	15片
MLP-CT30			Ø300mm(无背胶)	15片
MLP-CT31	尼龙	1. 化纤材质, 选用10μm~5μm金刚石, 氧化物磨料 2. 用于玻璃电极、碳化物、非金属类金相切片材料抛光与钢铁材料精抛中间抛光	Ø200mm(带背胶)	15片
MLP-CT32			Ø250mm(带背胶)	15片
MLP-CT33			Ø300mm(带背胶)	15片
MLP-CT34			Ø250mm(无背胶)	15片
MLP-CT35			Ø300mm(无背胶)	15片
MLP-CT36	帆布	1. 纯棉材质, 选用14μm~7μm金刚石, 氧化物等磨料 2. 用于钢铁材料、有色金属、硬质合金一级粗抛光	Ø200mm(带背胶)	15片
MLP-CT37			Ø250mm(带背胶)	15片
MLP-CT38			Ø300mm(带背胶)	15片
MLP-CT39			Ø250mm(无背胶)	15片
MLP-CT40			Ø300mm(无背胶)	15片
MLP-CT41	橡胶皮	1. 橡胶材质, 选用1μm~0.05μm氧化物磨料 2. 用于有色金属、光纤、晶体宝玉石、光学玻璃、金相切片等材料抛光	Ø200mm(带背胶)	10片
MLP-CT42			Ø250mm(带背胶)	10片
MLP-CT43	抛光皮	1. 聚氨酯材质, 选用9μm~2μm金刚石, 氧化物磨料 2. 用于玻璃、硅片、晶体等材料抛光	Ø200mm(带背胶)	10片
MLP-CT44			Ø250mm(带背胶)	10片