



拉伸标准试样



- 适用于金属材料拉伸试验机的校验、比对
- 适用于定量评定拉伸试验机的应用软件
- 适用于确定使用设备的测量不确定度
- 适用于试验室的期间核查
- 适用于考核试验操作人员及试验方法的评定



UTM-TS10A



UTM-TS10C



UTM-TS20D

技术参数

型号	试样类型	试验温度	规格	原始标距	平行长度	头部尺寸	最大力 [*]	抗拉强度 [*]	屈服强度 [*]	断后伸长率 [*]	数量
UTM-TS5A	棒材	室温	Ø5mm	25mm	30mm	Ø12mm	13kN	650MPa	382MPa	29.0%	5支
UTM-TS10A	棒材	室温	Ø10mm	50mm	60mm	Ø16mm	52kN	650MPa	390MPa	25.0%	5支
UTM-TS15A	棒材	室温	Ø15mm	75mm	85mm	Ø20mm	120kN	720MPa	440MPa	22.5%	5支
UTM-TS25A	螺纹棒材	室温	Ø25mm	125mm	150mm	M32mm	330kN	710MPa	400MPa	24.5%	5支
UTM-TS5B	棒材	200℃	Ø5mm	25mm	30mm	Ø12mm	14kN	704MPa	314MPa	16.0%	5支
UTM-TS10B	棒材	200℃	Ø10mm	50mm	60mm	Ø16mm	54kN	690MPa	324MPa	15.0%	5支
UTM-TS5C	螺纹棒材	室温	Ø5mm	25mm	30mm	M12mm	13kN	650MPa	382MPa	29.0%	5支
UTM-TS10C	螺纹棒材	室温	Ø10mm	50mm	60mm	M16mm	52kN	650MPa	390MPa	25.0%	5支
UTM-TS20D	板材	室温	1.2×20mm	80mm	120mm	1.2×35mm	8kN	295MPa	139.5MPa	46.8%	5支

^{*} 供货时的实际值可能略有不同, 详见生产厂检验证书